


FB Series

湿法成型 / 高功率 · 添加La、Co型

FB12H

退磁曲线



磁特性

材质名	FB12H	
剩余磁通密度 B_r	(mT)	460 ± 10 (4.6 ± 0.1 kG)
矫顽力 H_{CB}	(kA/m)	345 ± 15 (4.3 ± 0.19 kOe)
内禀矫顽力 H_{CJ}	(kA/m)	430 ± 15 (5.4 ± 0.19 kOe)
最大磁能积 (BH)max	(kJ/m³)	41.4 ± 1.6 (5.2 ± 0.2 MGOe)

△ 请索取能够用于确认更为详细的特性及规格的交货规格书, 以确保能够更正确、安全地使用本产品。
记载内容, 在没有予告的情况下有可能改进和变更, 请予以谅解。