


FB Series

干法成型 / 添加La、Co型

FB5D

退磁曲线



磁特性

材质名	FB5D	
剩余磁通密度 B_r	(mT)	415±10 (4.15±0.1kG)
矫顽力 H_{CB}	(kA/m)	254.6±12 (3.2±0.15kOe)
内禀矫顽力 H_{CJ}	(kA/m)	262.6±16 (3.3±0.2kOe)
最大磁能积 (BH)max	(kJ/m³)	32.6±1.6 (4.1±0.2MGOe)