


FB Series

干法成型 / 添加La、Co型

FB5DH

退磁曲线



磁特性

材质名	FB5DH	
剩余磁通密度 B_r	(mT)	400±10 (4.00±0.1kG)
矫顽力 H_{CB}	(kA/m)	278.6±12 (3.5±0.15kOe)
内禀矫顽力 H_{CJ}	(kA/m)	318.3±16 (4.0±0.2kOe)
最大磁能积 (BH)max	(kJ/m³)	30.3±1.6 (3.8±0.2MGOe)