


FB Series

湿法成型 / 高功率 · 添加La、Co型

FB12B

退磁曲线



磁特性

材质名	FB12B		
剩余磁通密度 Br	(mT)	470±10	(4.7±0.1 kG)
矫顽力 H _{CB}	(kA/m)	340±12	(4.3±0.15 kOe)
内禀矫顽力 H _{CJ}	(kA/m)	380±12	(4.8±0.15 kOe)
最大磁能积 (BH) _{max}	(kJ/m³)	43.1±1.6	(5.4±0.2 MGOe)

△ 请索取能够用于确认更为详细的特性及规格的交货规格书, 以确保能够更正确、安全地使用本产品。
记载内容, 在没有予告的情况下有可能改进和变更, 请予以谅解。